

# Ciesse

## Malta premiscelata per sottofondi tradizionali

**CIESSE** è una malta premiscelata pronta all'uso composta da cemento ed inerti in opportuna curva granulometrica.

**CIESSE** è estremamente facile da utilizzare ed è la soluzione ideale dove risulti difficile l'approvvigionamento di inerti di qualità e di corretta granulometrica.



## Dati tecnici (condizioni di prova: 23 °C e 50% u.r.)

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio
Granulometria	da 0 mm a 3 mm
Peso specifico apparente	1.6 kg/dm <sup>3</sup>
Peso specifico prodotto impastato	2.1 kg/dm <sup>3</sup>
Acqua d'impasto	13% (3.9 litri per sacco da 30 kg)
Consumo per cm di spessore	14 kg/m <sup>2</sup>
Resistenza a compressione dopo 28 gg (N/mm <sup>2</sup> )	25
Resistenza a flessione dopo 28 gg (N/mm <sup>2</sup> )	7
Tempo di lavorabilità	90 min.
Pedonabilità	dopo 24 ore
Temperatura consigliata per l'applicazione	da + 5°C a + 35°C

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

# Impieghi

- Formazione di sottofondi interni per la posa di pavimenti dopo adeguata stagionatura.

## Applicazione

### Preparazione delle superfici

Il sottofondo deve essere pulito, senza crepe, privo di polvere e parti incoerenti, tracce di oli, cere, vernici e prodotti a base gesso.

### Preparazione e stesura dell'impasto

**CIESSE** può essere impastato tramite l'utilizzo di betoniera da cantiere.

Aggiungere in modo graduale e sotto agitazione meccanica la polvere **CIESSE** all'acqua d'impasto (4 litri di acqua per sacco da 30 kg). Miscelare per almeno 5 minuti.

Per un'adesione ottimale del massetto al sottofondo, è opportuno utilizzare una boiaccia preparata mescolando 1 parte di **LATEX 200** con 2.5 parti di polvere **CIESSE**; miscelare fino ad ottenere una consistenza omogenea ed applicarla con una pannellessa al sottofondo.

Stendere successivamente la malta **CIESSE** sulla boiaccia ancora fresca (applicazione "fresco su fresco"). Frattazzare il massetto finito fino ad ottenere una superficie planare e compatta.

**CIESSE**

### Norme da osservare durante la preparazione e la posa del prodotto

**CIESSE** contiene speciali leganti che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

## Pulizia

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando **CIESSE** è ancora fresco. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

### Avvertenze

- Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o con rischio di gelate nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere al prodotto calce o cemento o gesso.
- Non aggiungere acqua in quantità superiore a quella prescritta.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.
- Non bagnare la superficie del prodotto indurito.
- Non applicare sotto i raggi diretti del sole nel periodo estivo.
- Non applicare su fondi surriscaldati dal sole.

### Consumo

Il consumo di **CIESSE** è circa 14 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore.

### Confezioni

**CIESSE** è disponibile in sacchi da kg 30 su pallets da kg 1620.

### Magazzinaggio

**CIESSE** conservato nelle confezioni originali è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

**rapidmix**